



**THERMORY® כללי הדירוג של אורן פיני תרמי**





## כללי הדירוג של אורן פיני תרמי THERMORY®

הלוחות מדורגים לפי פני הלוח הטובים יותר. הדרגה של מוצרי האורן התרמי שלנו נקבעת על פי הקריטריונים הבאים:

צד תחתון	צד עליון	פני הלוח	
ללא הגבלה	לא מאושר	פגם בחומר הגלם	
ללא הגבלה	לא מאושר	פגם בהליך ייצור	
ללא הגבלה	לא מאושר	סימני הקצעה	
לא מאושר	לא מאושר	הקצעה לא אחידה	
עד לאורך 10 ס"מ	עד לאורך 10 ס"מ ועד לעובי 5 מ"מ	סדק	
מאושר עד 20 ס"מ	מאושר עד 20 ס"מ	קצוות מבוקעים	
	מאושר, זהו מאפיין טבעי של עץ האורן (עד ל- 6 עיניים למטר אורך)	עיניים - גודל, כמות, צפיפות, צורה, טקסטורה, חוסר יציבות	
ללא הגבלה	מאושר עד לאורך 30 ס"מ	כיסוי שרף חרוך	
ללא הגבלה	מאושר	לב העץ	



## כללי הדירוג של אורן פיני תרמי THERMORY®

פני הלוח	צד עליון	צד תחתון
חורים מודבקים	לא מאושר	לא מאושר
חורים	לא מאושר	לא מאושר
ריקבון	לא מאושר *בשימוש לפי טופס "שמירה על רצפות דק"	לא מאושר
עובש	לא מאושר *בשימוש לפי טופס "שמירה על רצפות דק"	לא מאושר
דהייה	מאושר - התבהרות העץ הינה תהליך טבעי *בשימוש לפי טופס "שמירה על רצפות דק"	

פני הלוח		
	לוח מוקשת (לאורך)	מאושר עד לסטייה של 7.5 מ"מ למטר אורך
	לוח מוקשת (לרוחב)	מאושר עד לסטייה של 1% מרוחב הלוח
	לוח עקום	מאושר עד סטייה של 2 מ"מ למטר אורך כל עוד הפיך בהתקנה
	לוח מעוות	מאושר עד 5% למטר אורך

\* כל הפגמים בצד ההפוך של הלוח מותרים כל עוד אינם משפיעים על שלמותו המבנית של הלוח ואינם נראים על שטח הפנים של הלוח.

\* לצורך הנאה מרצפת הדק לאורך זמן מומלץ לעיין בטופס "שמירה על רצפות דק"